



www.toapc.com

www.toapc.com

www.toapc.com

www.toapc.com

www.toapc.com

- Product name : Kuruma Clear Fastdry 4:1
- Product feature : Fast dry and polishable in 1.5 hr.
Good weathering resistance
Best for quick and sport repair
- Instruction : Mixing Ratio between Clear and Hardener is 4:1 by weight and dilute with thinner 0-10% for suitable application
Dust Free 10-15 minutes at 30 °C
Sand and Buff 1.5-2 hours at 30 °C
Pot Life is 2 hours after mixed hardener
- Packing size : Part A : 3.4 Litres - 6 can/carton Part A : 1 Litre - 12 can/carton
Part B : 0.82 Ltire - 6 can/carton Part B : 0.231 Litre - 12 can/carton
- Shelf-life : Part A : 36 Month
Part B : 24 Month

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : คูรูม่า เคลียร์แห้งเร็ว 4:1
- คุณลักษณะ : แห้งเร็ว ชัดยาได้ใน 1.5 ชั่วโมง
ทนทานต่อสภาวะอากาศ
เหมาะกับงานซ่อมด่วน หรือ ซ่อมเฉพาะจุด
- การใช้งานและ : ผสมเคลียร์กับฮาร์ดเดนเนอร์ในอัตราส่วนผสม 4:1 และเจือจางด้วยทินเนอร์
ข้อแนะนำ : ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
และเจือจางด้วยทินเนอร์ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลาแห้งผิว 10-15 นาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาที่สามารถชัดยาได้ 1.5-2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
หลังจากผสมเคลียร์กับฮาร์ดเดนเนอร์แล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
- ขนาดบรรจุ : ส่วน A : 3.4 ลิตร - 6 กระป๋อง/ลัง
ส่วน B : 0.82 ลิตร - 6 กระป๋อง/ลัง
- อายุผลิตภัณฑ์ : ส่วน A : 36 เดือน
ส่วน B : 24 เดือน



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO.,LTD.
31/1 Moo 3 Bangna-Trad Road, KM.23, Bangsathong, Samuthprakarn 10540 Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929
บริษัท ทีโอเอ แป้งเปอร์แมนซ์ จำกัด คอโรปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929
e-mail : sales_toapc@toagroup.com www.toapc.com