TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD.

CERT.NO. 403293

PAINTING PROCEDURE

ALKYD SYSTEM FOR EXTERNAL AND INTERNAL AREA
ระบบสีน้ำมันสำหรับพื้นที่งานภายในร่มและกลางแจ้ง

SURFACE PREPARATION

SIS St 3

The surface should be free from dirt, dust, oil, grease, and completely dry before paint.

1st Coat

ALKYD PRIMER

[Ready-mixed long oil Alkyd Red Oxide Primer LCF]

Dry Film Thickness		40	Microns
Painting Interval	Min.	12	Hrs.
	Max.	-	Days

2nd Coat

EVAMARINE EXTERIOR

[Alkyd resin finish paint]

Dry Film Thickness		40	Microns
Painting Interval	Min.	12	Hrs.
	Max.	-	Days

Total Dry Film Thickness 80 Microns

TOA CMP

OFFICE : 159 SERMMIT TOWER, 19 FLOOR, SOI SUKHUMVIT 21, SUKHUMVIT ROAD, KWAENG KLONGTOEY NUA, KHET WATTANA, BANGKOK 10110
TEL. 0-2260-2701-8 FAX. 0-2260-2700

FACTORY : WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 110 MOO 5, BANGNA-TRAD ROAD, (KM. 36) T. BANGSAMAK, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180
TEL. 0-3857-0498-99, 0-3857-0501 FAX. 0-3857-0500